



tesa® 4338

Produktové Informace



Teplotě odolná maskovací páska do 120°C

Popis produktu

tesa® 4338 je hladká maskovací páska zelené barvy pro vysoce náročné maskovací aplikace při lakování. Uplatnění najde zejména v průmyslovém segmentu výroby dopravních prostředků, kde je vyžadováno přesně provedené hrany nátěrů. Lepidlo z přírodního kaučuku je odolné vůči stárnutí a má dobrou okamžitou přilnavost. Pásku je možné používat i venku po dobu až 7 dnů. V případě sušení je teplotní odolnost až 120°C. Pásku je možné odstranit bez zanechání zbytků lepidla.

Udržitelné Aspekty

- 54 % obsahu biosložky v celkovém výrobku bez vložky (hmotnostně)



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Lepidlo z přírodního kaučuku odolné proti stárnutí má dobrou rychlou přilnavost, umožňuje venkovní použití až po dobu sedmi dnů, odolnost vůči teplotám až do 120 °C a čisté odstranění.

Aplikace

- Okamžitá rozpoznatelnost díky výrazné zelené barvě
- Vynikající manipulace s páskou (snadné odvíjení a vysoká přizpůsobivost k povrchu)
- Vhodná pro více cyklů sušení - až šest cyklů při 120°C / 40 min
- Vynikající přilnavost barev a plniv
- Dobrá okamžitá přilnavost pro bezpečnou fixaci maskovacích materiálů
- Rovné a ostré barevné přechody
- 7 denní UV odolnost pro krátkodobé skladování nalakovaných dílů venku.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 54 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 145 µm |



tesa® 4338

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	13 %	• Snadno odstranitelná	ano
• Síla přetržení	43 N/cm	• Teplotní odolnost (30 min)	120 °C
• Ruční odtrhnutí	velmi dobré	• Teplotní odolnost (60 min)	120 °C

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	3.5 N/cm
----------------------	----------

Další informace

Maskování během lakování s následným sušením až do 120°C.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04338>